



Polig. Ind. La Olla, C\Los Mecánicos.Nave 1
Teléfono y Fax 956 402 749
Chiclana, Cádiz

FABRICA DE PINTURAS

**PASTA PÉTREA
RUGOSO**

Interior / Exterior Extra Blanco

FICHA TECNICA

PRODUCTO: PASTA PETREA RUGOSA EXTERIOR

Revestimiento plástico semiespeso a base de copo limeros beoda y cargas de distintas granulometrías.

Excelente relieve y dibujos, aplicación, blancura y resistencia al frote y al choque, así como buena cubrición y rendimiento.

Impermeabilidad al agua de lluvia, transpiración en la superficie, aplicación y resistencia a la intemperie y a la radiación ultravioleta solar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ACABADO: Mate y rugoso.

COLOR: Blanco puro y según carta de colores FAMALUZ.

DILUYENTE: Agua.

LIMPIEZA DE UTILES: Agua mientras estén frescos.

ADHERENCIA: Excelente:

CUBRICION: Máxima.

DENSIDAD: 1,83 +/- 0,10 gr. /cc.

VISCOSIDAD: 130 +/- 15 u.k. (unid. Krebs) a 25° +/- 10°

TIEMPO DE SECADO: Al tacto: 2 horas

Repintado: 24 horas, según soporte.

RENDIMIENTO: Aproximadamente 1,5 m²/K y mano.
según el estado de la superficie.

ALMACENAMIENTO : Aproximadamente 3 años en locales libres de heladas.

Evitar que el sol actúe directamente sobre el envase.

TEMPERATURA MINIMA DE APLICACION : + 5° C

NO ES TOXICO NI INFLAMABLE.

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Polig. Ind. La Olla, C\Los Mecánicos.Nave 1
Teléfono y Fax 956 402 749
Chiclana, Cádiz



FABRICA DE PINTURAS

1165/2008

INFORME TÉCNICO

Se suministra en forma de pasta tixotrópica, lista para su aplicación a rodillo. No obstante, puede diluirse en un 10 % de agua si por la naturaleza de la superficie es necesario o bien porque se desee un acabado más liso.

El grueso del dibujo del relieve dependerá del tipo de utillaje empleado: rodillo de lana gruesa, rodillo de lana corta, cepillo de pelo compacto...

PREPARACION DE LAS SUPERFICIES

* **SUPERFICIES NUEVAS.** Si son de cemento eliminar posibles eflorescencias salinas con una disolución al 10 % de ácido clorhídrico (Salfumán) aclarar después con abundante agua y dejar secar.

Si presentan una porosidad excesiva, es conveniente sellar primero con una mano de SELLADOR FAMALUZ diluido de acuerdo a la porosidad de la superficie. Diluir con un 10%-15% de agua para la primera mano y con un 5%-10% para la segunda.

* **SUPERFICIES YA PINTADAS.** Lavar bien, eliminando polvo, grasas, desconchones, pequeñas imperfecciones y adherencias.

Si la pintura vieja es sintética al aceite, habrá que eliminar el brillo mediante un simple lijado.

Si es a la cola, temple o cal, deberá ser eliminada, o bien, fijada con sellador Famaluz transparente.

Proceder después como si se tratara de una superficie nueva.

No aplicar a pleno sol ni cuando el tiempo amenace lluvias fuertes.



FABRICA DE PINTURAS

1165/2008

MODO DE EMPLEO

- No aplicar sobre superficies húmedas.
- Remover bien sin agitar el envase hasta una perfecta homogenización.
- La primera mano debe diluirse al 15 % de agua para obtener mejor impregnación y las sucesivas manos al 10 % hasta conseguir el acabado deseado.
- La temperatura aconsejada para el pintado es entre 5 y 35° C.
- Se puede aplicar con brocha rodillo o air-léss.
- Para mantener los utensilios en perfecto estado lávense con agua abundante hasta que no queden restos de pintura.

ENVASE Y ETIQUETADO

PRESENTACION: Envases de 750 ml., 4 l., 15 l.

APLICACIÓN

Limpiar y lijar la superficie antes de pintar.

Esta pintura está muy recomendada para la decoración de fachadas, paredes, medianeras, patios, etc... ya que se puede aplicar sobre cualquier superficie ya sea cemento, hormigón, revoco, pre-fabricados, etc.